Bicottura (ITA)	Double Firing (EN)

DIMENSIONI E QUALITÁ / DIMENSIONS AND SURFACE QUALITY

FORMATO NOMINALE	TOLLERANZE	NOMINAL SHAPE	TOLLERANCES
10x10 cm (4”x4”)	Lati ± 1% Spessore ± 10%	**10x10 cm (4”x4”)**	Sides ± 1% Thickness ± 10%
20x20 cm (8”x8”)	Lati ± 0,5% Spessore ± 10%	**20x20 cm (8”x8”)**	Sides± 0,5% Thickness± 10%
30x30 cm (12”x12”)	Lati ± 0,5% Spessore ± 10%	**30x30 cm (10”x10”)**	Sides± 0,5% Thickness± 10%
40x40 cm (16”x16”)	Lati ± 0,5% Spessore ± 10%	**30x30 cm (16”x16”)**	Sides± 0,5% Thickness± 10%
20x60 cm (8”x24”)	Lati ± 0,5% Spessore ± 10%	**20x60 cm (8”x24”)**	Sides± 0,5% Thickness± 10%
10x30 cm (8”x24”)	Lati ± 0,5% Spessore ± 10%	**10x30 cm (8”x24”)**	Sides± 0,5% Thickness± 10%
PAVONCELLA 14x16 cm (5,5”x6,3”)	Lati ± 0,5% Spessore ± 10%	**PAVONCELLA 14x16 cm (5,5”x6,3”)**	Sides± 0,5% Thickness± 10%
ARABESCO 15x15 cm (5,9”x5,9”)	Lati ± 0,5% Spessore ± 10%	**ARABESCO 15x15 cm (5,9”x5,9”)**	Sides± 0,5% Thickness± 10%
ESAGONO 16x18 cm (6,3”x7”)	Lati ± 0,5% Spessore ± 10%	**ESAGONO 16x18 cm (6,3”x7”)**	Sides± 0,5% Thickness± 10%
CALATHEA 10x20 cm (4”x8”)	Lati ± 0,5% Spessore ± 10%	**CALATHEA 10x20 cm (4”x8”)**	Sides± 0,5% Thickness± 10%

PROPRIETA' FISICHE / PHYSICAL PROPERTIES

PROVA	REQUISITI	RISULTATI	TEST	REQUIREMENTS	RESULTS
MASSA D'ACQUA ASSORBITA (%)	MEDIA >10%	>16%	**WATER ABSORBITION (%)**	MEDIA >10%	>16%
FORZA DI ROTTURA IN N	600 min	>1000	**BREAKING STREGHT IN N**	600 min	>1000
RESISTENZA ABRASIONE (PEI) Lucida	METODO DI PROVA DISPONIBILE	PEI 2	**ABRASION RESISTANCE (PEI) Glossy**	TEST METHOD AVAILABLE	PEI 2
RESISTENZA ABRASIONE (PEI) Opaca	METODO DI PROVA DISPONIBILE	PEI 4	**ABRASION RESISTANCE (PEI) Matt**	TEST METHOD AVAILABLE	PEI 4
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI	METODO DI PROVA DISPONIBILE	GARANTITA	**THERMAL SHOCK RESISTANCE**	TEST METHOD AVAILABLE	GUARANTEED
DILATAZIONE ALL'UMIDITA	METODO DI PROVA DISPONIBILE	< 0,03%	**EXPANSION TO HUMIDITY**	TEST METHOD AVAILABLE	< 0,03%
RESISTENZA ALL'URTO	METODO DI PROVA DISPONIBILE	>0,6%	**IMPACT RESISTANCE**	TEST METHOD AVAILABLE	>0,6%

PROPRIETA' CHIMICHE / CHEMICAL PROPERTIES

PROVA	REQUISITI	RISULTATI	TEST	REQUIREMENTS	RESULTS
RESISTENZA ALLE MACCHIE	CLASSE 3 MIN	3 MIN	**STAIN RESISTANCE**	CLASSE 3 MIN	3 MIN
RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI D'USO DOMESTICO	GB MIN.	GB MIN.	**RESISTANCE TO CHEMICAL PRODUCTS FOR HOUSEKEEPING**	GB MIN.	GB MIN.
RESISTENZA A BASSE CONCETRAZIONI DI ACIDI E ALCALI	INDICATA DAL FABBRICANTE	GLB MIN	**RESISTANCE TO LOW ACID AND BASE CONCENTRATIONS**	INDICATED BY PRODUCER	GLB MIN
REAZIONE AL FUOCO	DECISIONE 96/603/CE	CLASSE A1	**REACTION TO THE FIRE**	DECISION 96/603/CE	CLASS A1